



# NET-TROL® 200

## DÉGRISEUR DÉTACHANT TOUS BOIS



### DESCRIPTION

- Dégriseur et détachant, efficace aussi bien sur bois que sur pierre, ciment, plastique...
- Neutralisant après les produits NET-TROL® 400\*, DILUNETT®\* et PREPDECK®\*.

### SUPPORTS DE DESTINATION

- Extérieur.
- Tous les bois bruts (jamais protégés, exempts de finition) grisâillés, sales, tachés tels que Mélèze, Douglas, Autoclaves, Ipé, Red Cedar.
- Surfaces horizontales ou verticales : terrasses, bardages, barrières, ponts de bateaux, mobilier de jardin
- Autres supports : ciment taché par la rouille, pierres verdies, plastique.

### PROPRIÉTÉS

- Ravive sans décolorer les bois grisâillés.
- Élimine les traces résiduelles de sulfate de fer, de calcaire, de rouille, d'efflorescence...
- Agit dès 15 minutes.
- Non agressif vis-à-vis du support.
- Rinçage à l'eau

#### FORMAT

1L - 2.5L - 5L - 15L

#### USAGE

Extérieur

#### MATÉRIEL

Brosse - Rouleau - Pistolet

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

|                                              |                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Solvant type</b>                          | Eau                                                                                                                                                      |
| <b>Odeur</b>                                 | Sans odeur                                                                                                                                               |
| <b>Densité</b>                               | 1.08 ±0.05                                                                                                                                               |
| <b>Viscosité</b>                             | Gélifié                                                                                                                                                  |
| <b>Extrait sec</b>                           | 16% ±2                                                                                                                                                   |
| <b>Point d'éclair</b>                        | Non classé inflammable                                                                                                                                   |
| <b>Biodégradabilité (OCDE 301F-28 jours)</b> | Facilement biodégradable                                                                                                                                 |
| <b>Matériel d'application</b>                | Pinceau, rouleau, brosse à encoller. Airless (nous consulter).<br>Brosse ou balai-brosse nylon à poils durs.<br>Gants et lunettes de protection          |
| <b>Dilution</b>                              | Prêt à l'emploi, ne pas diluer                                                                                                                           |
| <b>Rendement</b>                             | 5 à 10 m²/l. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état de surface.                                                                      |
| <b>Séchage &amp; recouvrabilité</b>          | Sur bois, laisser sécher 3 jours de temps sec avant l'application d'une finition.<br>Ne pas dépasser 3 mois après traitement pour appliquer la finition. |
| <b>Nettoyage du matériel</b>                 | À l'eau                                                                                                                                                  |
| <b>Stockage</b>                              | Minimum 18 mois en emballage hermétique d'origine.<br>Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.                                  |

## PRÉPARATION DU SUPPORT

- Protéger tout ce qui ne doit pas être traité, y compris les plantes. Porter une attention particulière à la protection des surfaces métalliques.
- Appliquer entre + 5°C et + 30°C. Ne pas appliquer en plein soleil ou sur bois très chaud.

## CONSEIL DE PRO

Pour les grandes surfaces, NET-+TROL® 200 peut aussi s'appliquer à l'airless (nous consulter).

Lors du traitement d'une surface verticale, préférer travailler du haut vers le bas, surtout au moment du rinçage.

Un bon rinçage est primordial pour optimiser la qualité de la finition.

## APPLICATION

- Mouiller la surface avec de l'eau douce et propre.
- Appliquer généreusement du NET-TROL® 200 sur la surface avec un pinceau, brosse ou un rouleau synthétique (poils longs).
- Frotter avec une brosse nylon à poils durs sur les parties les plus sales.
- Laisser agir environ 10-20 minutes. Réhumidifier ci-nécessaire, le produit ne doit jamais paraître sec.
- Rincer à grande eau tout en frottant ou nettoyeur basse pression.
- Renouveler l'application si nécessaire

## SÉCURITÉ

Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible (FDS) sur notre site [www.owatrol.com](http://www.owatrol.com) et aux textes figurant sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

\* Produit du même fabricant. Consulter la fiche technique.

---

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 09/2023.**

---

DURIEU S.A. - 91070 Bondoufle - France  
Tél +33 (0)1 60 86 48 70  
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

DURIEU COATINGS N.V./S.A.  
Boucle Odon Godart 8  
1348 Louvain-La-Neuve - Belgique / België  
Tél. +32 (0)10 420 090 - Fax +32 (0)10 420 099

Owatrol® Original  
est une marque



Retrouvez toutes nos solutions sur  
[www.owatrol.com](http://www.owatrol.com)

Notre département technique  
répond à vos questions au  
**+33 (0)1 60 86 48 70**