



Naturels intemporels

N° 1023204

## CHÊNE AUTHENTIQUE MIEL, DIVA 223 RAINURE-LANGUETTE / 15 MM

### Caractéristiques


**Essence :** Chêne **Provenance :** France

**Choix : Authentique** - Bois clair et sombre, nœuds noirs, nœuds bouchés, nœuds partiellement ouverts, traces de discoloration, traces noires, fentes. La taille des nœuds est proportionnelle à la largeur des lames.

**Finition : Miel** - brossé vernis mat naturel / Vernis mat Ecostrong - Brillance (gloss) : 10/14

### Dessin

Parquet contrecollé monolame extra-large fabriqué selon la norme EN 13489  
Rainure Languette



### Description

**Largeur :** 223 mm  
**Longueur :** de 700 à 2000 mm  
**Épaisseur :** 15 mm  
**Couche d'usure :** 4,5 mm  
**Support :** contreplaqué  
**Contrebalancement :** déroulé en bois  
**Profil :** 2 chanfreins

### Colisage

**m<sup>2</sup> / colis :** 1,78  
**Colis / palette :** 39  
**m<sup>2</sup> / palette :** 69,42  
**Poids / m<sup>2</sup> :** 10,9 kg  
**Poids / palette :** 756,7 kg



si respect des règles de pose et d'entretien.

Classement  
d'usage : **31 R3**



### Mise en œuvre



Pose flottante avec colle  
selon DTU 51.11



Pose collée selon DTU 51.2



Collage en plein avec presto PM



\* Information sur le niveau de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). EN 14342 : 2013



Enregistrement, Évaluation et autorisation des Produits chimiques



# DÉCLARATION DE PERFORMANCE

## N° 1023204



**Code d'identification unique du produit type :** DIVA 223 Rainure-Languette, 15 mm, Chêne

**Usage(s) prévu(s) :** Eléments de parquet contrecollé selon EN 13489

Pose flottante avec colle selon DTU 51.11

**Fabricant :** PANAGET - 3 rue d'Orgères 35230 Bourgbarré / FRANCE

**Système dévaluation et de vérification de la constance des performances :** n°4

**Norme harmonisée :** EN 14342 : 2013

### Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique
Réaction au feu	Dfl-s1	EN 14342 : 2013
Caractéristiques permettant ce classement :		
- Masse volumique moyenne minimale (Kg/m <sup>3</sup> )	500	
- Épaisseur minimale hors tout (mm)	15	
- Conditions de mise en œuvre	Avec ou sans lame d'air	
Dégagement de formaldéhyde	E1	EN 717-1
Teneur en pentachlorophénol	PCP ≤ 5 ppm	-
Dégagement d'autres substances dangereuses :		ISO 16000
- Émissions de COV* (Décret n° 2011-321)	Classe A+	
- Émissions CMR 1&2** (Arrêté n° DEVP0910046A)	< 1µg/m <sup>3</sup>	
Résistance à la rupture	NPD	-
Glissance	NPD	-
Conductivité thermique (W/m.K)	0,15	EN 14342 / Chapitre 4.7
Résistance thermique (m <sup>2</sup> .K/W)	0,1	
Durabilité biologique	Classe de risque 1	EN 335
RE2020 - Indice Carbone Construction	3 kg.CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-
FDES 2022 - Impact Total Cycle de Vie	8,6kg éq. CO <sub>2</sub> /m <sup>2</sup>	-

NPD : Performance Non Déterminée

\*COV : Composés Organiques Volatils

\*\*CMR 1&2: Cancérogènes, Mutagènes ou Reprotoxiques de catégorie 1 ou 2

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par : Carole FRANÇOIS - Directrice Générale

Bourgbarré, 9 janvier 2026  
**Carole FRANÇOIS**